



Articolo	WALLACE S3 SSRC
Codice di produzione	5460
Taglie	38 - 48
Peso (tg. 42)	590 gr
Calzata	11
TOMAIO	Pelle Grana mina , idrorepellente
FODERA	3D Lining®in materiale a tre strati con reticolo di micro-canali per avvolgere il piede e garantire traspirabilità e passaggio all'esterno dell'umidità
FUSSBETT	VENTO PLUS, sottopiede anatomico e antistatico, a struttura alveolare per il ricircolo dell'aria e una migliore traspirabilità
PUNTALE	LIGHT -PLUS® 200J in materiale composito,leggero,magnetico,anticorrosivo e anallergico
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE	Lamina acciaio inox , resistente a 1100 Newton
SUOLA	Suola in poliuretano bi-densità, ergonomica, con massima resistenza all'abrasione e migliore resistenza allo scivolamento.

	REQUISITI	
TOMAIO	EN ISO 20345:2011	ESITO
Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h $\geq 0,8$	3,1
Coefficiente di permeabilità	mg/cmq ≥ 15	27,1
FODERA		
Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h ≥ 2	4,4
Coefficiente di permeabilità	mg/cmq h ≥ 20	43,20
PUNTALE		
Resistenza all'urto	mm ≥ 14	15
Resistenza alla compressione	mm ≥ 14	15,5
Insero antiperforazione		
Resistenza alla perforazione	N ≥ 1100	conforme
ISOLAMENTO DAL FREDDO		
Decremento della temperatura	°C ≤ 10	-
Resistenza elettrica della calzatura		
In ambiente umido	MΩ $\geq 0,1$	810
In ambiente secco	MΩ ≤ 1000	430
SUOLA		
Resistenza all'abrasione (perdita di volume)	mm³ ≤ 150	75
Resistenza alle flessioni	mm ≤ 4	1
Resistenza agli idrocarburi	% ≤ 12	1
Assorbimento di energia del tacco	J ≥ 20	29
Coefficiente di aderenza del battistrada su suolo in acciaio lubrificato da glicerina	Tacco $\geq 0,13$	0,16
Coefficiente di aderenza del battistrada su suolo in ceramica lubrificato da detergente	Piano $\geq 0,28$	0,30
	Piano $\geq 0,32$	0,40

I dati riportati in questa scheda sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e dei prodotti.

