



Articolo

Codice di produzione

Peso tg 42

Taglie

Calzata

AVANGER S3

DM10184

585 gr

38-47

11



TOMAIO

PUTEK® altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante

FODERA

OVERDRY, fodera realizzata con una nuova fibra tecnica resistente all'abrasione, altamente traspirante, liscia al tatto e confortevole, garantisce il microclima ideale all'interno della calzatura anche in condizioni estreme aiutando a mantenere il piede sempre fresco e asciutto.

FUSSBETT

Il nuovo sottopiede anatomico e antistatico VENTO PLUS è realizzato in soffice e leggero EVA; rivestito in tessuto assorbente e traspirante è perforato nella parte anteriore per favorire l'aerazione interna e quindi mantenere il microclima ideale.

PUNTALE

LIGHT PLUS, puntale in materiale composito resistente a 200 J, è leggero, non è rilevabile dai metal detector ed è termicamente isolante.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE

FLEX-SYSTEM® ZERO, soletta in materiale composito a strati di fibre trattate con apposite ceramiche, flessibile, leggero, amagnetico, atermico, anticorrosivo e anallergico. Protegge il 100% della superficie di appoggio del piede; testata in accordo alla nuova norma EN ISO 12568:2010 «perforazione 0». Alla forza di penetrazione di 1.100 Newton la punta del chiodo non deve essere visibile, questo si traduce in una maggior forza necessaria alla totale penetrazione: 1.900 Newton, ben 600 Newton in più rispetto alla precedente lamina in tessuto.

SUOLA

La nuova suola DIAMONT sfrutta mescole poliuretaniche BASF di ultima generazione per garantire solidità ma allo stesso tempo comfort e leggerezza. Disegnata con un profilo altamente ergonomico, grazie anche alla tecnologia della doppia densità, la nuova suola DIAMONT assicura confort e stabilità. Il battistrada di ultima concezione garantisce inoltre grip e resistenza all'abrasione ai vertici della categoria con un disegno che consente massima trasversalità negli scenari di utilizzo indoor e outdoor.



	REQUISITI		
TOMAIO	EN ISO 20345:2011	ESITO	
Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h $\geq 0,8$	3,4	
Coefficiente di permeabilità	mg/cmq ≥ 15	34,7	
FODERA			
Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h ≥ 2	4,2	
Coefficiente di permeabilità	mg/cmq h ≥ 20	43,3	
PUNTALE			
Resistenza all'urto	mm ≥ 14	14	
Resistenza alla compressione	mm ≥ 14	16	
Inserito antiperforazione			
Resistenza alla perforazione	N ≥ 1100	conforme	
ISOLAMENTO DAL FREDDO			
Decremento della temperatura	°C ≤ 10	-	
Resistenza elettrica della calzatura			
In ambiente umido	MΩ $\geq 0,1$	130	
In ambiente secco	MΩ ≤ 1000	680	
SUOLA			
Resistenza all'abrasione (perdita di volume)	mm³ ≤ 150	45	
Resistenza alle flessioni	mm ≤ 4	1	
Resistenza agli idrocarburi	% ≤ 12	1	
Assorbimento di energia del tacco	J ≥ 20	34	
Coefficiente di aderenza del battistrada su	Tacco $\geq 0,13$	0,16	
suola in acciaio lubrificato da glicerina	Piano $\geq 0,18$	0,18	
Coefficiente di aderenza del battistrada su	Tacco $\geq 0,28$	0,40	
suola in ceramica lubrificato da detergente	Piano $\geq 0,32$	0,40	

I dati riportati in questa scheda sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e dei prodotti.

U Group srl. Tutti i diritti riservati. Tutti gli altri nomi di prodotti e di società sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.