AIMONT
STYLE & STORY

Articolo	**CELTIC S3 SSRC**
Codice di produzione	**54608**
Taglie	**38 - 48**
Peso (tg. 42)	**625**
Calzata	**11**
TOMAIO	Pelle Grana mina , idrorepellente
FODERA	3D Lining®in materiale a tre strati con reticolo di micro-canali per avvolgere il piede e garantire traspirabilità e passaggio all'esterno dell'umidità
FUSSBETT	VENTO PLUS, sottopiede anatomico e antistatico, a struttura alveolare per il ricircolo dell'aria e una migliore traspirabilità
PUNTALE	LIGHT -PLUS® 200J in materiale composito,leggero,magnetico,anticorrosivo e anallergico
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE	Lamina acciaio inox , resistente a 1100 Newton
SUOLA	Suola in poliuretano bi-densità, ergonomica, con massima resistenza all'abrasione e migliore resistenza allo scivolamento.

3DLining CLASSIC PLATE PLUS VENTO Light PLUS

		REQUISITI	
TOMAIO		**EN ISO 20345:2011**	**ESITO**
Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h	≥ 0,8	3,1
Coefficiente di permeabilità	mg/cmq	≥ 15	27,1
FODERA			
Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h	≥ 2	4,4
Coefficiente di permeabilità	mg/cmq h	≥ 20	43,20
PUNTALE			
Resistenza all'urto	mm	≥ 14	15
Resistenza alla compressione	mm	≥ 14	15,5
Inserto antiperforazione			
Resistenza alla perforazione	N	≥ 1100	conforme
ISOLAMENTO DAL FREDDO			
Decremento della temperatura	°C	≤ 10	-
Resistenza elettrica della calzatura			
In ambiente umido	MΩ	≥ 0,1	810
In ambiente secco	MΩ	≤ 1000	430
SUOLA			
Resistenza all'abrasione (perdita di volume)	mm^3	≤ 150	75
Resistenza alle flessioni	mm	≤ 4	1
Resistenza agli idrocarburi	%	≤ 12	1
Assorbimento di energia del tacco	J	≥ 20	29
Coefficiente di aderenza del battistrada su	Tacco	≥ 0,13	0,16
suolo in acciaio lubrificato da glicerina	Piano	≥ 0,18	0,22
Coefficiente di aderenza del battistrada su	Tacco	≥ 0,28	0,30
suolo in ceramica lubrificato da detergente	Piano	≥ 0,32	0,40

I dati riportati in questa scheda sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e dei prodotti.