

VIGOREX



Articolo **IRIS SB-E-A-FO SRC**
Codice di produzione **IA213**
Peso tg 42 **463 GR**
Taglie **35-46**
Calzata **11**



TOMAIO

Microfibra

FODERA

OVERDRY, fodera realizzata con una nuova fibra tecnica resistente all'abrasione, altamente traspirante, liscia al tatto e confortevole, garantisce il microclima ideale all'interno della calzatura anche in condizioni estreme aiutando a mantenere il piede sempre fresco e asciutto.

FUSSBETT

Il nuovo sottopiede anatomico e antistatico Comfort Plus è realizzato in soffice poliuretano; rivestito in tessuto assorbente e traspirante è perforato nella parte anteriore per favorire l'aerazione interna e quindi mantenere il microclima ideale. Svolge un'efficace azione ammortizzante degli shock nell'area del tallone, prevenendo i microtraumi derivanti dal contatto con il terreno.

PUNTALE

LIGHT -PLUS® 200J in materiale composito, leggero, magnetico, anticorrosivo e anallergico

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE

Non presente

SUOLA

La nuova suola VIGOREX impiega le più recenti tecnologie disponibili sul mercato. Grazie alla struttura tricomponente, associa due diverse densità di poliuretano con un inserto in E-TPU Infinergy, un materiale di ultima generazione che combina proprietà di ammortizzazione molto elevate con un ritorno di energia quasi doppio rispetto ad una suola tradizionale, garantendo eccezionali proprietà defaticanti e un comfort ai massimi livelli. Il battistrada di ultima concezione garantisce inoltre grip e resistenza all'abrasione ai vertici della categoria.

Infinergy® by



	REQUISITI		
TOMAIO	EN ISO 20345:2011		ESITO
Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h	≥ 0,8	5,5
Coefficiente di permeabilità	mg/cmq	≥ 15	49,7
FODERA			
Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h	≥ 2	4,2
Coefficiente di permeabilità	mg/cmq h	≥ 20	43,2
PUNTALE			
Resistenza all'urto	mm	≥ 14	15,5
Resistenza alla compressione	mm	≥ 14	16
ISOLAMENTO DAL FREDDO			
Decremento della temperatura	°C	≤ 10	-
Resistenza elettrica della calzatura			
In ambiente umido	MΩ	≥ 0,1	130
In ambiente secco	MΩ	≤ 1000	680
SUOLA			
Resistenza all'abrasione (perdita di volume)	mm³	≤ 150	55
Resistenza alle flessioni	mm	≤ 4	1
Resistenza agli idrocarburi	%	≤ 12	1
Assorbimento di energia del tacco	J	≥ 20	34
Coefficiente di aderenza del battistrada su suolo in acciaio lubrificato da glicerina	Tacco	≥ 0,13	0,22
	Piano	≥ 0,18	0,30
Coefficiente di aderenza del battistrada su suolo in ceramica lubrificato da detergente	Tacco	≥ 0,28	0,64
	Piano	≥ 0,32	0,77

I dati riportati in questa scheda sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e dei prodotti.

U Group srl. Tutti i diritti riservati. Tutti gli altri nomi di prodotti e di società sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Nessuna parte di questa scheda può essere riprodotta in qualsiasi forma o mezzo, per alcun uso, senza il permesso scritto di U Group srl.